

## GARDAPAT 13 BIANKA

grafisches Papier / Bilderdruck



**Hauptsorte:** h<sup>+</sup>frei matt gestrichen

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** voll matt gestrichen

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager)



### Technische Richtlinien für GARDAPAT 13 BIANKA:

Eigenschaft/Einheit	Toleranz				Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	± 4%	115*	135*	150*	ISO 536
Dicke, µm	± 4%	149	175	195	ISO 534
Volumen, cm <sup>3</sup> /g	-	1,30	1,30	1,30	ISO 534
Opazität, %	- 2,0	95,0	96,0	97,5	ISO 2471
Weißße D65/10°, CIE	± 3	119	119	119	ISO 11475
Feuchtigkeit, %	± 7	50	50	50	TAPPI T502
Dicke, pt.	± 4%	5,9	6,9	7,7	ISO 534

\* ab Lager