

## GARDAPAT 13 KIARA

grafisches Papier / Bilderdruck



**Hauptsorte:** h<sup>+</sup>frei matt gestrichen

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** voll matt gestrichen

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager)



### Technische Richtlinien für GARDAPAT 13 KIARA:

Eigenschaft/Einheit	Toleranz								Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	± 4%	90	100	115*	135*	150*	200	250	ISO 536
Dicke, µm	± 4%	117	130	149	175	195	260	325	ISO 534
Volumen, cm <sup>3</sup> /g	-	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	ISO 534
Opazität, %	- 2,0	91,5	93,0	95,0	96,0	97,5	98,0	99,0	ISO 2471
Weißße D65/10°, CIE	± 3	88	88	88	88	88	88	88	ISO 11475
Feuchtigkeit, %	± 7	50	50	50	50	50	50	50	TAPPI T502
Dicke, pt.	± 4%	4,6	5,1	5,9	6,9	7,69	10,2	12,8	ISO 534

\* ab Lager